

TEHNIČKI LIST 20.42.01-HRV
DEKORATIVNA ZAŠTITA DRVA

JUBIN Wood impregnation UV

Impregnacijski premaz za drvo

1. Opis, upotreba

JUBIN Wood Impregnation UV je bezbojni impregnacijski premaz proizveden na osnovi vodene disperzije alkidnih veziva, namijenjene zaštiti svih vrsta drva. Dobro se upija u drvo i povećava mu UV zaštitu, poboljšava prihvat između drvenih površina i završnih slojeva te odlično povezuje drvena vlakna. Primjeren je za zaštitu drvenih krovista, napusta i drugih oplata, drvenih ograda i drvene stolarije prije bojanja s lazurnim ili pokrivnim bojama i lakovima (JUBIN Lasur, JUBIN Decor universal, JUBIN Wood primer, JUBIN Email universal, JUBIN Lasur s voskom, JUBIN Lasur classic, JUBIN UV premium)). Najprimjerenija je upotreba proizvoda u zaštiti drva koji nije u direktnom kontaktu s tlom i nije u kontaktu s vodom. Detaljna uputstva zaštite s obzirom na pojedine slučajeve navedena su u donjoj tablici:

opis		temeljni premaz	dekorativni premaz
Prvo bojanje ili Obnavljajuće bojanje (stari premazi su raspucani i odvajaju se od podloge – prije bojanja ih djelomično ili u cijelosti ukonimo)	drvene konstrukcije i drugi drveni elementi izvan i unutar građevinskih objekata	1 x JUBIN Wood impregnation UV	2 x JUBIN Lasur
	drvene konstrukcije i drugi drveni elementi izvan i unutar građevinskih objekata	1 x JUBIN Wood impregnation UV i 1 x ili 2 x JUBIN Decor primer	2 x JUBIN Decor universal
	drvene konstrukcije i drugi drveni elementi izvan i unutar građevinskih objekata	1 x JUBIN Wood impregnation UV i 1 x JUBIN Wood primer	2 x JUBIN Email universal
	drvene konstrukcije i drugi drveni elementi izvan i unutar građevinskih objekata	1 x JUBIN Wood impregnation UV	2x JUBIN Lasur s voskom / 2x JUBIN Lasur classic / 1-2 JUBIN Lasur UV premium

2. Način pakiranja

plastične kante po 0,65 l i 2,25 l

3. Tehnički podaci

gustoća (kg/dm ³)		~1,00
Sadržaj lako hlapivih organskih tvari HOS (VOC) (g/l)		<25 zahtjev EU VOC – kategorija A/h (od 01.01.2010): <30
vrijeme sušenja T = +20 °C, rel. vl. zraka = 65 % (sati)	suho na opip	~6-8
	primjereno za daljnju obradu drva	~12

glavni sastojci: alkidno vezivo, aditivi, voda



4. Priprema podloge

Podloga mora biti čvrsta, suha i čista, bez slabo vezanih dijelova, prašine, masnih slojeva ili druge prljavštine. Vlažnost drva ne smije prelaziti 15 % (lišćari) odnosno 18 % (igličari). Smolaste površine drva očistimo s nitro razređivačem i pričekamo da se dobro osuše. Moguće greške (pukotine, oštećenja, udubine, itd.) popravimo s AKRILIN kitom za drvo (izaberemo kit u nijansi što bližoj boji drva).

Kod obnavljanja starih, za podloge dobro prihvaćenih lazurnih premaza površinu dobro istrljamo s grubom četkom. Stare odvajajuće i raspucane premaze u cijelosti uklonimo – očišćene površine nakon toga prebrusimo s finim brusnim papirom.

5. Priprema premaza

Proizvod ne rijedimo, prije upotrebe JUBIN Wood impregnation UV samo dobro promiješamo.

6. Nanošenje premaza

Premaz JUBIN Wood impregnation UV nanosimo u jednom ili dva sloja na suhu i čistu površinu s kistom, prskanjem ili s 5 – 10 minutnim potapanjem. Premaz je nakon 12 sati suh i primjeren za nanos završnog premaza – lazure ili pokrivnog premaza. Nakon nanosa JUBIN Wood impregnation UV drvo ne brusimo, za uklanjanje podignutih drvenih vlakana brusimo tek prvi nanos završnog sloja.

U vrijeme tretiranja potrebno je spriječiti dodir impregniranog drva sa pčelama i zaštititi ga od utjecaja kiše. Nakon odgovarajućeg vremena sušenja obavezno je premazivanje s JUBIN završnim slojem. Okoliš, gdje se izvodi aplikacija prethodno je potrebno odgovarajuće zaštititi radi izbjegavanja kontaminacije tla ili vodenih tokova.

Premaz nanosimo samo u primjerenim vremenskim uvjetima odnosno u mikroklimatskim uvjetima: temperatura zraka i podloge ne smije biti niža od +5 °C i ne viša od +30 °C (optimalna radna temperatura je +10 °C do +25 °C), vlažnost zraka ne viša od 80 %. Pri radu na otvorenom površine između premazivanja i u vrijeme sušenja zaštitimo od jakog sunca i vjetra, no bez obzira na takvu zaštitu po kiši, magli ili jakom vjetru ne radimo !

Okvirna odnosno prosječna potrošnja za jedan sloj:

JUBIN Wood impregnation UV: ~ 90 - 120 ml/m², ovisno o upojnosti i hrapavosti podloge, vlažnosti drva, te o načinu nanošenja

Alat odmah poslije upotrebe temeljito operemo s vodom ili vodenom otopinom uobičajenih sredstava za čišćenje

7. Zaštita na radu

Detaljnija uputstva o rukovanju s proizvodom, upotrebom osobne zaštitne opreme, postupanje s otpadom, čišćenje alata mjere prve pomoći, oznake upozorenja, riječi upozorenja, komponentne koje određuju opasnost, izjave o opasnosti i sigurnosne izjave su navedene u sigurnosnom listu proizvoda koji možete pronaći na JUB-ovoj mrežnoj stranici ili ga zahtijevati od proizvođača ili prodavača. Pri ugradnji proizvoda potrebno je poštivati i uputstva i propise iz zaštite na radu kod građevinskih, fasaderskih i soboslikarskih radova.

8. Skladištenje, transportni uvjeti i rok upotrebe

Skladištenje i transportiranje pri temperaturi +5 °C do +25 °C, zaštićeno od direktnog utjecaja sunca, izvan dosega djece, NE SMIJE SMRZNUTI!

Rok upotrebe: Pri skladištenju u originalno zatvorenoj i neoštećenoj ambalaži: najmanje 24 mjeseca od datuma proizvodnje.

9. Kontrola kvalitete

Kvalitetne karakteristike proizvoda su definirane prema internim proizvodnim specifikacijama te u skladu sa slovenskim, europskim i drugim standardima. Dostizanje deklariranog ili propisanog nivoa kvalitete stalno provjeravamo u vlastitim laboratorijima, povremeno i na drugim neovisnim strukovnim ustanovama u zemlji i inozemstvu, a osiguravamo ga s u JUB-u već više godina uvedenim sustavom cjelovitog praćenja i kontrole kvalitete ISO 9001., te povremeno na Zavodu za graditeljstvo u Ljubljani i drugim neovisnim stručnim ustanovama u inozemstvu. U proizvodnji proizvoda strogo



poštujemo slovenske i europske standarde s područja zaštite okoliša i osiguranja zaštite i zdravlja na radu, što dokazujemo s certifikatima ISO 14001 i OHSAS 18001.

10. Druge informacije

Tehnička uputstva u ovom prospektu su izrađena osnovi naših iskustava i s ciljem, da se prilikom upotrebe proizvoda dostižu optimalni rezultati. Za štetu, prouzročenu zbog pogrešnog izbora proizvoda, zbog nepravilne upotrebe ili zbog nekvalitetnog rada, ne preuzimamo nikakvu odgovornost.

Ovaj tehnički list dopunjuje i zamjenjuje sva prethodna izdanja, pridržavamo pravo mogućih kasnijih izmjena i dopuna

Oznaka i datum izdavanja: **TRC-** 033/20-čad, 29.09.2020.

JUB Trgovina i promet, d.o.o.
Ulica hrvatskih branitelja 11
10430 Samobor
Hrvatska
T: +385 1 6194 340
+385 1 6194 340
F: +385 1 6194 341
E: jub@jub.hr
www.jub.hr



Proizvod je izdelaan v organizaciji, ki je imetnik certifikatov ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007

