www.jub.eu

JUB
Colours complete your home

FISA TEHNICA 01.01.18-ROU
GRUNDURI

AKRINOL SUPER GRIP

Grund pentru suprafete neabsorbante

1. Descriere, Aplicare

AKRINOL Super Grip Este o amorsa dura de culoare albastră. Acesta serve~te în principal ca punte de legatur la placare cu ceramica. Se utilizează si pentru placare peste placi ceramice vechi, a suprafetelor foarte netede
de beton,OSB, CETRIS ~i plăci din gips-carton, plăci fibrolemnoase cu densitate medie (MDF),Marmorin (spatulato) si acoperiri vechi, bine aderate, înainte de a fixa acoperiri diferite si înainte de aplicarea compuşilor de nivelare.

2. Packaging

Galeata de plastic de 2 si 18 kg

3. Date tehnice

Densitate (kg/dm3)		1.0 – 1.1
% la substanta uscata		46 – 48
Adhesion EN ISO 4624 (MPa)		~2
Absorbtia apei w24 EN 1062-3 (kg/m2h0,5)		<0.1 W3 - clasa 3 (absorbtie scazuta)
Timp de uscare T = +20 ºC, rel. air umiditate = 65 % (ore)	Uscat la atingere	~2
	Potrivit pentru tratament ulterior	~4
	rezistență la spălare si precipitații	~24
Conținutul de substanțe organice volatile (COV) (g/l)		<2 Cerinta EU VOC – categoria A/g (as of 1 January 2010): <30

Principalele ingrediente: liant stiren-acrilat, umpluturi silicatice, agenți de îngroșare, fibre celulozice, aditivi, apă.

4. Pregatirea suprafetei

Suprafața la care se aplică AKRINOL Super Grip trebuie să fie curată, uscată și fără grăsime. Suprafețele de beton trebuie să aibă cel puțin 28 de zile (maxim 3% umiditate). Pardoselile vechi, lipsite de aderență și solubile în apă, suspensiile și alte straturi decorative trebuie îndepărtate complet de pe suprafață.

5. Instructiuni de aplicare

Înainte de aplicare, amestecați produsul. Ar trebui să fie aplicat nediluat. Cantitățile necesare pentru vopsirea suprafețelor individuale sunt calculate sau estimate pe baza mărimii acestor suprafețe și a datelor privind consumul mediu. În cazuri specifice, consumul se determină prin efectuarea măsurătorilor pe o suprafață de testare suficient de mare.

Produsul este aplicat prin utilizarea unei role sau a unei perii potrivite pentru aplicarea vopselelor de dispersie. Vopsea o suprafață individuală de perete fără întreruperi de la un colț al peretelui la celălalt.

Intervalul de timp dintre aplicarea grundului și prelucrarea ulterioară ar trebui să fie între 4 și 24 de ore. În condiții de temperaturi ridicate și umiditate scăzută a aerului, prelucrarea ulterioară este posibilă și mai devreme de 4 ore.

Aplicarea grundului este posibilă numai în condiții meteorologice sau microclimate corespunzătoare: temperatura aerului și suprafața peretelui nu trebuie să fie mai mică de + 5 ° C și nu mai mare de + 35 ° C, iar umiditatea relativă a aerului să fie sub 80%.

În cazul aplicării în exterior a grundului, protejați suprafețele de lucru în timpul vopsirii împotriva soarelui, vântului și precipitațiilor folosind o schelă de protecție. Cu toate acestea, nu efectuați nicio lucrare în ploaie, ceață sau vânt puternic (~ 30 km / h), în ciuda acestei protecții.

Consum orientativ (in functie de absorbtie):	
AKRINOL Super Grip	100 - 150 g/m2

6. Curățarea uneltelor, gestionarea deșeurilor

Curățați temeinic sculele cu apă imediat după utilizare. Petele uscate nu pot fi curățate, de aceea trebuie îndepărtate mecanic.
Păstrați produsul neutilizat (numai cel nediluat!) Într-un ambalaj bine sigilat pentru eventuale reparații. Nu lăsați reziduurile lichide rămase în canale de scurgere, cursuri de apă sau în mediul înconjurător și nu le aruncați împreună cu deșeurile menajere. Amestecați-le cu ciment (se pot adăuga reziduuri de mortar întărite, se pot adăuga nisip sau rumeguș) și atunci când se îngroașă, depozitați-le pe baza de deșeuri a deșeurilor de construcție (număr de clasificare a deșeurilor: 17 09 04) : 08 01 12).

Ambalajele curățate pot fi reciclate.

7. Siguranta muncii

La locul de muncă, respectați instrucțiunile și reglementările menționate în fișa de siguranță a produsului.

8. Depozitare, condiții de transport și durabilitate

Depozitarea și transportul la temperaturi cuprinse între + 5 ° C și + 25 ° C, protejate de lumina directă a soarelui, NU TREBUIE SĂ INGHETE !
Perioada de valabilitate atunci când este depozitat într-un ambalaj original sigilat și nedeteriorat: cel puțin 12 luni.

6. Controlul calitatii

Caracteristicile de calitate ale produsului sunt determinate de specificațiile interne de fabricație, precum și de standardele locale, europene și de altă natură. Realizarea nivelului de calitate declarat sau stabilit în cadrul controalelor periodice efectuate în laboratoarele JUB Šimanovci, la IMS din Belgrad și, ocazional, la alte instituții independente de experți din țară și străinătate, dar și prin sistemul ISO 9001 pentru managementul și controlul calității totale , care a fost implementat la JUB de mai mulți ani. În timpul procesului de fabricație, respectăm cu strictețe standardele sârbe, slovene și europene pentru protecția mediului și pentru asigurarea securității și sănătății la locul de muncă, fapt confirmat de certificatele ISO 14001 și OHSAS 18001.

9. Alte informatii

Instrucțiunile tehnice conținute în această broșură sunt furnizate pe baza experienței noastre și sunt date ca îndrumare pentru obținerea rezultatelor optime. JUB nu poate accepta nici o responsabilitate pentru daunele cauzate de selectarea incorectă a unui produs, utilizarea incorectă sau munca neprofesională.

Această fișă tehnică completează și înlocuiește toate edițiile anterioare. JUB își rezervă dreptul de a schimba și de a completa date în viitor.

Denumirea și data emiterii: R-SRB; ASG / v-2 / VKL, 23 februarie 2016..

JUB d.o.o.

Dositejeva 5
22310 Šimanovci
Serbia
T: +381 22 40 99 99 F:
+381 22 40 99 95 E:
jub@jub.rs