JUB kemična industrija d.o.o.
Dol pri Ljubljani 28
SI-1262 Dol pri Ljubljani
Slovenija

JUB Group

Colours complete your home

FIȘA TEHNICĂ 01.09- RO
AMORSE, STRATURI SPECIALE

DENIKOL

Agent de izolare a petelor

1. Descriere. Aplicație.

DENIKOL reprezintă un strat pe bază de var și cazeină. **Produsul are ca scop blocarea rapidă și ușoară a substanțelor solubile în apă pe suprafețele pereților de interior.** Acest substanțe includ:

- **Nicotină și straturi de gudron** din încăperi expuse la fumat excesiv
- **Funingine și strat de gudron pe pereții coșurilor de fum/tiraj din încăperi cu vetre deschise și în încăperi în care a avut loc un incendiu**
- Diverse **săruri din pete cauzate de înmuiere** datorată unor garnituri, instalații de încălzire și echipamente și sisteme de evacuare deteriorate/avariate, acoperișurilor deteriorate sau datorate înmuierii în timpul procesului de stingere a incendiului
- **Tanin și alți coloranți din stratul de rigips sau din compușii de lemn din plăcile aglomerate sau din plăcile fabricate din așchii de lemn** și altele de acest gen

- **Substanțe rapid și ușor solubile în apă conținute de straturile vechi de vopsea**, în principal din modele decorative aplicate cu rola și alte decorațiuni de perete.

DENIKOL **leagă substanțele rapid solubile în apă și le transformă în insolubile sau slab solubile și neimpregnante, de asemenea acoperă excelent petele mai mici de grăsime.** Dacă nu se realizează blocarea, substanțele menționate sunt impregnate rapid în timpul vopsirii cu vopsele pe bază de apă și alte vopsele "umede" și "se dizolvă total sau parțial în aplicarea umedă", iar atunci când stratul aplicat se usucă, acestea reapar în forma unor pete mai mici sau mai mari de diferite culori.
Suprafețele lucrate cu DENIKOL pot fi vopsite cu orice vopsea pentru pereți de interior (JUPOL, JUPOL CITRO, JUPOL GOLD, JUPOL BRILJANT și similare).

2. Ambalajul

Recipiente de plastic de capacitate 5 litri

3. Date tehnice

Densitate (kg/dm^3)		~1.15
Timp de uscare T = +20 ºC, umid. relativă aer = 65 % (ore)	Uscat la atingere	~2
	Potrivit pentru tratare suplimentară	~24
Permeabilitate vapori de apă strat vopsea uscată EN ISO 7783-2	μ coeficient (-)	<100
	Valoare Sd (t= 100 μm) (m)	<0,01 clasa I (permeabilitate crescută la vapori de apă)
Conținut de substanțe organice volatile (VOS) (g/l)		< 1 Cerința VOS UE – categoria A/g (de la 01 ianuarie 2010): <30

Ingrediente principale: proteine din lapte, var stins, apă

4. Pregătirea suprafeței

DENIKOL este folosit pentru a acoperi suprafețele uscate ale pereților și tavanelor de interior, pe care straturile vechi de vopsea au aderență bună la suprafață.

Înainte de aplicarea vopselei, se va îndepărta numai praful și alte particule libere sau desprinse, precum și straturile vechi de blocare dacă acestea includ vopsele care formează peliculă pe bază solvenți organici și produse similare. DENIKOL nu se va aplica pe suprafețe vopsite cu vopsele pe bază de calcar și alte vopsele care se înmoaie rapid în apă și pe suprafețe vopsite cu vopsele pe bază de ulei, lacuri și emailuri. Straturile de mai sus vor fi date jos integral în mod obligatoriu.

5. Instrucțiuni de utilizare

Produsul se va amesteca bine înainte de utilizare și de mai multe ori pe parcursul lucrului. Dacă este necesar, produsul va fi diluat ușor cu apă (cât mai puțin posibil–puterea de blocare a petelor se reduce rapid prin diluare!). Cantitățile necesare pentru acoperirea suprafețelor individuale sunt calculate sau estimate pe baza dimensiunii acestora și pe datele privind consumul, iar în anumite cazuri consumul este stabilit prin efectuarea de măsurători pe o suprafață de testare suficient de mare.

Produsul se va aplica într-unul sau două straturi cu o pensulă sau o bidinea potrivită pentru aplicarea straturilor de dispersie și mai rar cu un trafalet cu rolă (lungimea firelor va fi de 18 - 20 mm; căptușeala poate fi din nailon, dralon, perlon sau vestan, blana naturală de oaie nu este potrivită!). Aplicați al doilea strat numai când primul s-a uscat, însă nu mai devreme de 24 de ore. Stratul acoperă destul de rar petele complet, însă reduce semnificativ nivelul de solubilitate al acestora în apă.

În cazul straturilor superioare sau a straturilor decorative, DENIKOL se va folosi ca amorsă. Vopsirea va începe atunci când DENIKOL s-a uscat complet – în condiții normale (T = +20 ºC, umiditate relativă a aerului = 65 %) înseamnă în circa una-două zile. Dacă suprafețele acoperite cu DENIKOL sunt vopsite cu vopsea albă, adesea va fi suficient un strat de vopsea. Înainte de vopsire suprafața va fi egalizată prin aplicarea unui compus de egalizare, direct pe stratul uscat de DENIKOL.

Aplicarea este posibilă numai în condiții de microclimat corespunzătoare:temperatura aerului și a suprafeței peretelui trebuie să se încadreze între +7ºC și +35ºC iar umiditatea relativă a aerului trebuie să fie sub 80 %.

Consum orientativ sau mediu (în funcție de nivelul de absorbție și rugozitatea suprafeței, cât și de numărul de aplicări):
DENIKOL 150-400 ml/m^2

6. Curățarea uneltelor de lucru. Gestionarea deșeurilor.

ATENȚIE! Înainte de aplicarea straturilor pe bază de var, protejați bine cadrele ferestrelor și ușilor, pervazurile și alte suprafețe expuse și sensibile, deoarece petele sunt greu sau uneori chiar imposibil de șters.

Uneltele de lucru se vor curăța cu apă imediat după utilizare.

Amorsa nefolosită (numai produsul care nu a fost diluat!) va fi păstrată în ambalaj bine sigilat pentru eventuale reparați sau folosire ulterioară. Resturile de produs nu se vor arunca în sistemele de canalizare, cursurile de apă sau mediul înconjurător și nici împreună cu deșeurile menajere. Potrivit regulamentelor privind managementul deșeurilor, acestea sunt clasificate ca deșeu iritant cu număr de clasificare 08 01 19*. Deșeurile se vor arunca numai în mod organizat sau vor fi depuse la gropi de gunoi special amenajate. Dacă sunt amestecate cu ciment (resturi și deșeuri de mortar întărit, nisip sau rumeguș se pot adăuga la acestea), atunci pot fi aruncate (după ce s-au întărit) la gropile pentru deșeuri de construcții (număr clasificare deșeu: 17 09 04) sau deșeu municipal (număr clasificare deșeu: 08 01 12).

Ambalajul curățat poate fi reciclat.

7. Siguranța muncii

Produsul conține var fiind, astfel, încadrat printre produsele periculoase (indicator pericol: Xi - IRITANT) – se va aplica în condiții de siguranță și se vor urma întocmai instrucțiunile din fișa tehnică, pe lângă instrucțiunile și regulamentele generale privitoare la siguranța muncii în construcții sau a lucrărilor de vopsitorie/zugrăveli precum și instrucțiunile prevăzute mai jos.

Simboluri de avertizare pe ambalaj	Măsuri speciale, avertizări și explicații pentru siguranța muncii
Xi IRITANT! PRODUSUL CONȚINE VAR STINS (HIDROXID DE CALCIU)!	R36 Iritant pentru ochi. R41 Risc de leziuni oculare grave. S2 A nu se lăsa la îndemâna copiilor. S24/25 A se evita contactul cu pielea și ochii S26 În cazul contactului cu ochii, se va clăti imediat cu apă din abundență și se va solicita asistență medicală. S28 După contactul cu pielea, se va spăla imediat cu apă din abundență S37/39 Se va purta protecție corespunzătoare pentru față/ochi și mănuși de protecție. S46 În cazul înghițirii se va solicita asistență medicală imediată și se va prezenta eticheta sau recipientul.

8. Condiții de păstrare și transport. Valabilitate.

Produsul se va păstra și transporta la temperaturi încadrate între +5°C și +25°C, protejat împotriva luminii solare directe și nu se va lăsa la îndemâna copiilor. PRODUSUL NU TREBUIE SĂ ÎNGHEȚE!

Valabilitatea produsului în condiții de păstrare în ambalaj original sigilat și nedeteriorat este de minim 6 luni.

9. Controlul calității

Caracteristicile de calitate ale produsului sunt stabilite prin specificațiile interne de producție, precum și de standardele slovene, europene și de alt tip. JUB asigură realizarea nivelului de calitate stabilit sau declarat prin sistemul ISO 9001 pentru sistemul de management și control al calității, implementat la societatea JUB de ani de zile, și care cuprinde verificări zilnice de calitate în cadrul laboratoarelor noastre, ocazional la Institutul pentru Construcții ZAG din Ljubljana și la alte instituții specializate independente din Slovenia și străinătate. În timpul procesului de fabricație, societatea JUB respectă cu strictețe standardele slovene și europene privind protecția mediului și asigurarea securității și sănătății în muncă, fapt de altfel confirmat prin certificatele ISO 14001 și OHSAS 18001.

10. Alte informații

Instrucțiunile tehnice din prezenta fișă sunt prevăzute în baza experienței profesionale a JUB și servesc drept îndrumare în vederea obținerii unor rezultate optime. Societatea JUB nu își asumă nici un fel de răspundere pentru daunele cauzate în urma alegerii greșite a produsului, a utilizării incorecte sau a manoperei neprofesionale.

Prezenta fișă tehnică înlocuiește și completează toate edițiile precedente. JUB își rezervă dreptul de a schimba și completa datele pe viitor.

Descriere și data publicării: **TRC-012/10-gru-tor**, 24.01.2010

JUB kemična industrija d.o.o.,
Dol pri Ljubljani 28, 1262 Dol pri Ljubljani, SLOVENIA
Tel.: (01) 588 41 00 Birou Recepție
(01) 588 42 17 Departament Vânzări
(01) 588 42 18 or 080/15 56 Suport tehnic
Fax: (01) 588 42 50 Departament Vânzări
e-mail: jub.info@jub.si
Web page: www.jub.eu

ISO 9001 Q-159
ISO 14001 E-034
OHSAS 18001 H-022
Responsible Care® Odgovorno ravnanje