JUB
Colours complete your home

FISA TEHNICA 01.04.01- ROU
GRUNDURI

REVITALPRIMER (JUBOSIL EX)

Equalising primer

1. Descriere, Aplicare

REVITALPRIMER este un grund, umplut cu fibre sintetice și cu nisip fin de cuarț și pe bază de sticlă de apă potasică și lianți acrilici. Se utilizează pentru a acoperi suprafețele crăpate - finisate sau prelucrate rustic - și suprafețele neregulat tratate înainte de a fi vopsite cu vopsele micro-ranforsate și alte vopsele și pot fi de asemenea utilizate ca grunduri atunci când se aplică diferite tehnici decorative mai exigente de prelucrare a suprafețelor pereților interiori.

Se umple bine crăpăturile, egalează suprafața în ceea ce privește rugozitatea și absorbția apei și leagă praful și alte particule lipsite de aderență, care nu au putut fi îndepărtate prin curățare din orice motiv.

2. Ambalaj

Galeti deplastic de 5 lit

3. Date tehnice

Densitate (kg/dm^3)		~1 .54
Timp de usacre T = +20 ºC, umiditate relative a aerului= 65 % (ore)	Uscat laatingere	~2
	Potrivit pentru tratament ulterior	~1 2
	Resistance of the surface to being washed out by drainage water is achieved	~24
Conținutul de substanțe organice volatile (COV) (G / l)		<10 Cerinta EU COV – categoria A/g (from 1 January 2010): <30

Principalele ingrediente: liant stiren-acrilat, apă potasică, umpluturi silicate, gumă xantanică și agent de îngroșare a celulozei, dioxid de titan, apă

4. Pregatirea suprafetei

Suprafața trebuie să fie solidă, uscată și fără particule greu aderate, praf, rămășițe de uleiuri de panificație, grăsimi sau alte murdări. Spălarea suprafeței cu un blaster de apă de înaltă presiune (apă fierbinte sau abur) este recomandată în special pentru suprafețe foarte murdare de fațadă și suprafețe de fațadă infectate cu alge de perete și mucegai. Aceste suprafețe trebuie dezinfectate după spălare.

În condiții normale (T = +20 ºC, umiditate relativă a aerului = 65%), se vor usca sau se maturizează noii compuși de tencuială și nivelare timp de cel puțin 1 zi pentru fiecare mm din grosimea lor. În cazul renovării vopselei, îndepărtați temeinic de pe suprafață toate vechile straturi de acoperire, suspensiile și alte straturi decorative, toate fiind ușor înmuiate în apă.

5. Instruction for Use

Se amestecă bine produsul înainte de aplicare și de mai multe ori în timpul lucrului. Dacă este necesar, diluează-l cu SILICATEPRIMER până la 10%. Cantitățile necesare pentru acoperirea suprafețelor individuale sunt calculate sau estimate pe baza suprafeței acestor suprafețe și a datelor privind rata de consum și, în anumite cazuri, consumul este determinat prin efectuarea de măsurători pe

o suprafață de testare suficient de mare.

Aplicați-l într-o singură, două sau mai multe straturi cu o perie de vopsea sau zidărie potrivită pentru aplicarea straturilor de dispersie. Vopsea o suprafață individuală a peretelui fără întreruperi de la un colț al peretelui la altul. În cazul aplicațiilor cu mai multe straturi, aplicați sau împrăștiați fiecare strat următor în strat pătrat pe cel precedent.

Aplicarea grundului este posibilă numai în condiții meteorologice sau microclimate adecvate: temperatura aerului și suprafața peretelui trebuie să fie între + 8ºC și + 30ºC, iar umiditatea relativă a aerului trebuie să fie sub 80%. Protejați suprafețele fațadei de soare, vânt și precipitații cu ajutorul unor plase protectoare de schelă; totuși, nu efectuați nici o muncă în ploaie, ceață sau vânt puternic (~ 30 km / h) în ciuda acestei protecții.

Consum orientativ (in functie de absorbtie):	
REVITALPRIMER	300 – 600 ml/m^2

6. Curățarea uneltelor, gestionarea deșeurilor

ATENŢIE! Înainte de a aplica straturi de silicat, protejați bine ferestrele, ușile de fereastră, ferestrele și alte suprafețe expuse, deoarece petele nu pot fi îndepărtate.Curățați sculele cu apă imediat după utilizare.

Păstrați amorsa nefolosită (numai cea care nu a fost diluată!) Într-un ambalaj bine sigilat pentru eventuale reparații sau pentru o utilizare ulterioară. Reziduurile lichide reziduale nu trebuie evacuate în canale de scurgere, cursuri de apă sau în mediul înconjurător și nu trebuie aruncate împreună cu deșeurile menajere. Amestecați-le cu ciment (se pot adăuga reziduuri de mortar întărite, se pot adăuga nisip sau rumeguș) și atunci când se îngroașă, depozitați-le pe baza de deșeuri a deșeurilor de construcție (număr de clasificare a deșeurilor: 17 09 04) : 08 01 12).

Ambalajele curățate pot fi reciclate.

7. Siguranta muncii

Atunci când aplicați produsul, respectați instrucțiunile și regulamentele generale pentru lucrările de construcție și vopsire.

Produsul conține apă de sticla potasică, care irită ochii și pielea, prin urmare utilizați mijloace de protecție adecvate în timpul lucrului.

În cazul contactului produsului cu pielea și cu ochii, clătiți cu apă. Solicitați sfatul medicului..

8. Depozitare, condiții de transport și durabilitate

Depozitarea și transportul la temperaturi cuprinse între + 5 ° C și + 25 ° C, protejate de lumina directă a soarelui, la îndemâna copiilor, NU TREBUIE să înghețe!

Perioada de valabilitate atunci când este depozitat într-un ambalaj original sigilat și nedeteriorat: cel puțin 12 luni

9. Controlul calitatii

Caracteristicile de calitate ale produsului sunt determinate de specificațiile interne de fabricație, precum și de standardele slovene, europene și de altă natură. JUB asigură atingerea nivelului de calitate declarat sau stabilit de sistemul ISO 9001 pentru managementul și controlul calității totale, care a fost implementat de mulți ani la JUB și care cuprinde verificări zilnice ale calității în laboratoarele proprii, uneori la Institutul de Construcții ZAG din Ljubljana și alte instituții de experți independenți din Slovenia și din străinătate. În timpul procesului de fabricație, JUB respectă cu strictețe standardele slovene și europene pentru protecția mediului și pentru asigurarea securității și sănătății la locul de muncă, fapt confirmat de certificatele ISO 14001 și OHSAS 18001.s

10. Alte informatii

Instrucțiunile tehnice din această broșură sunt date pe baza experienței JUB și sunt date ca îndrumare pentru obținerea rezultatelor optime. JUB nu poate accepta nici o responsabilitate pentru daunele cauzate de selectarea incorectă a unui produs, utilizarea incorectă sau munca neprofesională.

Această fișă tehnică completează și înlocuiește toate edițiile anterioare. JUB își rezervă dreptul de a schimba și de a completa date în viitor.

Denomination and date of publishing: **TRC-025/10-gru-tor,** 24.01.2010

JUB kemična industrija d.o.o.,
Dol pri Ljubljani 28, 1262 Dol pri Ljubljani, SLOVENIA
Phone: (01) 588 41 00 Main Reception Desk, (01) 588 42 17 Sales Department,
(01) 588 42 18 or 080/15 56 Technical Support
Fax: (01) 588 42 50 Sales department
e-mail: jub.info@jub.si
Web page: www.jub.eu