JUB kemična industrija d.o.o.
Dol pri Ljubljani 28
SI-1262 Dol pri Ljubljani
Slovenija

JUB Group

Culorile iti completeaza casa

FIŞA TEHNICĂ 01.08-ro
GRUNDURI

VEZAKRILPRIMER

Grund zgrunțuros

1. Descriere, utilizare

VEZAKRILPRIMER este o dispersie apoasă de lianți polimerici cu adaos de nisip fin de cuarț care **se recomandă pentru aplicarea pe suprafețele foarte netede din beton, panouri de ciment fibros şi gips-carton, înainte de lipirea diferitelor materiale sau înainte de aplicarea tencuielilor decorative**. Se poate folosi şi ca punte de legătură la lipirea plăcilor de gresie sau de faianță.

Produsul măreşte considerabil gradul de asperitate a suportului şi, ulterior, facilitează o priză bună pentru adezivi şi tencuieli, egalizează suprafața din punct de vedere al absorbției apei, îi măreşte uşor calitățile hidrofuge şi uniformizează suprafața de pe care nu au putut fi complet înlăturate particulele de praf sau porțiunile cu priză slabă.

2. Mod de ambalare

găleată din plastic de 5 l

3. Date tehnice

densitate (kg/dm^3)		~1,57
Timp de uscare Temp.= +20 ºC, umid.rel. a aerului = 65 % (ore)	Uscare la atingere	~2
	Gata pentru o prelucrare ulterioară	~24
	Pentru a se atinge rezistența la spălare abundentă cu apă	~24
Conținut de substanțe uşor volatile VOC (g/l)		<6 Cerința UE VOC – categoria A/g (din 01.01.2010): <30

Substanțe principale: liant stirenoacrilic, aditivi silicatici, agent de îngroşare din celuloză, apă

4. Pregătirea suportului

Suprafața trebuie să fie solidă, uscată şi curată – fără porțiuni care se desprind, praf, pete de ulei (rămase de la matrițele de turnare), grăsimi şi alte impurități. Mai ales în cazul suprafețelor foarte murdare, al suprafețelor noi din beton şi al celor infectate cu alge şi mucegaiuri, se recomandă spălarea cu un jet de apă fierbinte sau de aburi - după spălare este obligatoriu să se dezinfecteze.

Tencuielile şi gleturile nou aplicate în condiții normale (temp. +20 ℃, umid.rel. a aerului = 65 %) se usucă, respectiv se maturează cel puțin o zi pentru fiecare mm de grosime, la suprafețele din beton, timpul de uscare este de minimum o lună. . În caz de renovare, se înlătură în totalitate porțiunile vechi neaderente ca şi vopsele care absorb apa precum şi alte aplicații decorative.

5. Instrucțiuni de folosire

Înainte de folosire si chiar de mai multe ori în timpul folosirii, produsul se amestecă bine şi, la nevoie se diluează cu 30% apă. Cantitatea necesară pentru anumite suprafețe se calculează sau se evaluează în funcție de mărimea

acestora şi de datele privind consumul mediu, în anumite cazuri, consumul se stabileşte prin determinare practică, pe o suprafață-test mai mare.

Produsul se aplică cu o bidinea adecvată produselor de dispersie, de regulă într-un strat. Produsul se va aplica pe fiecare suprafață de perete neîntrerupt, de la o margine la cealaltă.

Aplicarea produsului se va realiza numai în condiții microclimatice şi meteorologice adecvate: temperatura aerului şi a suportului nu trebuie să fie mai mică de +5ºC şi nici să depăşească +35ºC, iar umiditatea relativă a aerului nu trebuie să fie mai mare de 80%. Fațadele se protejează împotriva soarelui, a vântului şi a precipitațiilor cu folii. Chiar şi în acest caz, produsul nu se aplică dacă plouă, este ceață sau dacă vantul bate puternic (>30 km/h).

Consumul aproximativ respectiv mediu (în funcție de gradul de absorbție si asperitatea suportului) :	
VEZAKRILPRIMER	~300 ml/m^2

6. Curățirea sculelor, tratarea deşeurilor

Imediat după folosire, sculele se spală bine cu apă, petele uscate nu pot fi înlăturate.

Produsul nefolosit (numai cel ce nu a fost diluat!) se păstrează în ambalajul bine închis pentru o eventuală refacere a vopselii. Resturile lichide nefolosite nu se aruncă în sistemul de canalizație, în cursurile de apă sau în mediul înconjurător şi nici împreună cu resturile menajere. Ele se amestecă cu ciment (se pot adăuga şi resturile şi deşeurile întărite de mortar, nisip, rumeguş) şi odată întărite se aruncă la rampele de depozitare a reziduurilor din construcții (numărul de clasificare a deşeurilor: 17 09 04) sau comunale (numărul de clasificare 08 01 12).

Ambalajele curățate pot fi reciclate.

7. Siguranța muncii

A se respecta la folosirea produsului instrucțiunile generale şi reglementările privind siguranța muncii în construcții şi vopsitorie

Dacă produsul intră în contact cu ochii, a se spăla cu apă, dacă se pulverizează în ochi, a se adresa şi medicului.

8. Condiții de depozitare, de transport şi valabilitate

Produsul se depozitează şi se transportă la o temperatură de +5ºC - +25ºC; a nu se expune direct la soare, a nu se lăsa la îndemâna copiilor, A SE FERI DE ÎNGHEȚ!

Valabilitate (dacă se păstrează închis în ambalajul original, nedeteriorat): minimum 12 luni.

9. Controlul calității

Caracteristicile de calitate ale produsului sunt stabilite conform specificațiilor interne de producție şi conform altor standarde slovene şi europene. Realizarea nivelului de calitate declarat şi regulamentar este asigurat la JUB de sistemul de management şi de control al calității ISO 9001, introdus de mai mulți ani, care presupune o verificare zilnică a calității în laboratoarele proprii, uneori la Direcția pentru construcții din Ljubljana, precum şi la alte instituții de specialitate independente din țară şi din străinătate. În procesul de producție a acestui produs respectăm cu strictețe standardele slovene şi europene în domeniul protecției mediului şi al asigurării securității sănătății la locul de muncă, confirmate de certificatele ISO 14001 şi OHSAS 18001.

10. Alte informații

Instrucțiunile tehnice din acest prospect se bazează pe experiențele noastre şi au drept scop obținerea unor rezultate optime în utilizarea produsului. Nu ne asumăm nici o răspundere pentru daunele provocate de alegerea greşită, de utilizarea şi aplicarea necorespunzătoare a produsului.

Această fişă tehnică modifică şi completează toate fişele anterioare, ne rezervăm dreptul de a face eventuale modificări şi completări ulterioare.

Versiunea şi data publicării: **TRC-080/10-gru-tor**, 24.01.2010

JUB kemična industrija d.o.o.
Dol pri Ljubljani 28, 1262 Dol pri Ljubljani, SLOVENIJA
tel.: (01) 588 41 00 h.c., (01) 588 42 17 prodaja,
(01) 588 42 18 ali 080/15 56 svetovanje
fax: (01) 588 42 50 prodaja
e-mail: jub.info@jub.si
spletna stran: www.jub.eu

ISO 9001 Q-159
ISO 14001 E-034
OHSAS 18001 H-022